

LÉGIA SADROVÝCH STIEROK A OMIETOK

novinka
12,5 kg



- výhodné, 12,5 kg balenie
- praktické uško pre ľahšiu manipuláciu

V PREDAJI OD APRÍLA 2010

**Rigips**

Rimano FINAL

Rimano FINAL je veľmi jemná, hladená, ušľachtilá sadrová stierka s vysokou belosťou. Chemicky ide o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachtujúcimi prísadami, umožňujúcimi naniesenie vo veľmi tenkej vrstve s možnosťou vyhladenia až do 0 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Miešací pomer s vodou	cca 1,5 kg /1 l
Spracovateľnosť	cca 60 – 90 min.
Hodnota pH	7
Pevnosť v ťahu za ohybu	> 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku	> 2,0 MPa
Pevnosť v prídržnosti	> 0,1 MPa
Spotreba	cca 0,9 kg/m ² /mm
Nespracúvať pri teplote pod + 5 °C	

uško pre ľahšiu manipuláciu



Rimano 0-3

Rimano 0-3 je šedá, veľmi jemná sadrová stierka. Chemicky ide o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachtujúcimi prísadami umožňujúcimi naniesenie vo veľmi tenkej vrstve.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Miešací pomer s vodou	cca 1,2-2,0 kg / 1 l
Spracovateľnosť	cca 45 - 60 min.
Hodnota pH	7
Pevnosť v ťahu za ohybu	> 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku	> 2,5 MPa
Pevnosť v prídržnosti	> 0,5 MPa
Spotreba	0,9 kg/m ² /1 mm
Nespracúvať pri teplote pod + 5 °C	

uško pre ľahšiu manipuláciu



Rimano PRIMA

Rimano PRIMA je sivobiela hladená sadrová tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie. Chemicky ide o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachtujúcimi prísadami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Miešací pomer s vodou	cca 1,2 kg/ 1 l
Spracovateľnosť	cca 60 – 90 min.
Hodnota pH	7
Pevnosť v ťahu za ohybu	> 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku	> 2,5 MPa
Pevnosť v prídržnosti	> 0,5 MPa
Spotreba	cca 2,7 kg/m ² /3 mm
Nespracúvať pri teplote pod + 5 °C	

uško pre ľahšiu manipuláciu



Produktový manažér

Sadrové stierky a omietky: 0903 787 401

Produktový špecialista

Sadrové stierky a omietky: 0903 730 266

Technickí prezentátori

Západné a stredné Slovensko: 0911 106 087

Východné Slovensko: 0911 856 199

Obchodno-technický poradca pre sadrové stierky a omietky:

0911 611 068



Rigips

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
divízia Rigips

www.rigips.sk