









<p>Interiér/exteriér</p>  <p>APLIKÁCIA</p>	<p>cca 90 min.</p>  <p>SPRACOVATELNOSŤ</p>	<p>Ručne</p>  <p>SPRACOVANIE</p>
<p>1,5 mm/m²</p>  <p>HRÚBK A NANÁŠANIA</p>	<p>4 kg/m²</p>  <p>SPOTREBA</p>	<p>0,5 mm</p>  <p>ZRNITOSŤ ZMESI</p>

Jednozložková, mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu so štukovou štruktúrou.

Farba: biela

Klasifikácia podľa STN EN 998-1: 2003

Technické údaje

Označenie	RIGIPS ŠTUK
Miešací pomer	25 kg/6,5 - 7 l vody
Spracovateľnosť	cca 90 minút
Spotreba	4 kg/m ² /pri hrúbke
Zrornosť	1,5 mm 0,5 mm
Pevnosť v tlaku min.	1,5 MPa
Prídržnosť k podkladu min.	0,5 MPa
Faktor difúzneho odporu	$\mu = 20$
Reakcia na oheň	A1
Balenie	25 kg vrecia/42 ks na paletu

Oblasť použitia


Hmota je určená na zhotovovanie finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu, na povrchovú úpravu, na renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok či sadrokartónu, ako aj na povrchovú úpravu členitých detailov tradičných fasád. Hmota je určená na vonkajšiu aj vnútornú aplikáciu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený mastnoty, prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi vhodné podklady patria betón, výstužná armovacia vrstva, súdržná omietka alebo sadrokartón. Pri použití na netuhé a objemovo nestabilné podklady sa postupuje podľa špecifických podmienok. Väčšie nerovnosti je potrebné vyrovnať pred samotným nanášaním celoplošnej vrstvy, takisto je nutné opraviť všetky škáry a praskliny.

V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad ošetriť penetračným prípravkom Rikombi Grund a hladké povrchy upraviť penetračným náterom Rikombi Kontakt.

Podklad nesmie byť



Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktivity s vodou. Počas spracovania a potom je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je potrebné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie

Teplota vzduchu počas nanášania musí byť od 5 °C do 26 °C, teplota podkladu nesmie byť nižšia ako 5 °C. Čerstvo nanosené plochy je nutné chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia, silným prúdením vzduchu a dažďom.

Aplikácia

Hmota sa pripraví postupným vmiešaním jedného vrecia omietky do 6,5 - 7,0 l čistej vody pomocou unimixéra

nadstavby na vrtačku alebo miešadlom. Čas miešania je 2 - 5 minút. Hmota sa nanáša na podklad antikorovým alebo plastovým hladidlom. Omietka sa natahuje v max. hrúbke 1,5 mm. Po zavädnutí hmoty je nutné povrch uhladiť hladidlom (molitan, špongia). Pred nanášaním finálnej povrchovej úpravy je potrebné nechať omietku dôkladne vyzrieť (min. 1 mm omietky - 1 deň technickej prestávky).

Náradie

Hladidlo PVC, murárska lyžica, molitanové hladidlo, vedro, elektrické miešadlo.

Čistenie

Nádoby, náradie a nástroje ju nutné ihneď po skončení prác očistiť vodou.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je vám k dispozícii na www.rigips.sk.

Pred začatím prác venujte pozornosť pokynom na ochranu zdravia a životného prostredia, ktoré sú uvedené na obaloch výrobku alebo karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a používajte predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Likvidácia odpadov

Postupujte podľa zákona o odpadoch v platnom znení. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Údaje v tomto liste sú založené na našich súčasných technických znalostiach a skúsenostiach. V dôsledku širokej škály možných vplyvov pri spracovaní a použití našich výrobkov nechráni spotrebiteľa pred možnými vplyvmi vlastných skúšok a pokusov pri spracovaní a použití našich výrobkov a predstavuje iba všeobecné smernice.

Nie je možné z nich odvodiť právne dôsledky o určitých vlastnostiach alebo vhodnosti pre konkrétny spôsob použitia. Spracovateľ musí vždy na svoju vlastnú zodpovednosť dodržiavať prípadné ochranné práva, práve tak, ako aj existujúce zákony a nariadenia.