




Rimano Ten je ľahčená sadrová omietka určená na použitie v interiéri.



Farba: biela

Klasifikácia podľa  
STN EN 13279-1-A1-C4/20

## Technické údaje

Označenie	Rimano Ten
Miešací pomer	cca 1,25kg/1 L vody
Spracovateľnosť	cca 90 min.
Hodnota pH	7
Spotreba	cca 7,5 kg/m <sup>2</sup> /10 mm
Pevnosť v tlaku	>2,0 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v ťahu za ohybu	>1,0 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v prídržnosti	>0,1 N/mm <sup>2</sup>
Reakcia na oheň	A1
Balenie	25 kg vrecia/32 ks na paletu

## Oblasť použitia

Celoplošné omietanie stien a stropov, vyspravenie škár, inštalčných drážok a úprava špaliet pri výmene okien. Rimano Ten je vhodné na ručné omietanie tehlových, pórobetónových a betónových povrchov v hrúbke až do 40 mm. Odporúča sa tiež na hrubé rekonštrukčné a opravné murárske práce kde omietka ešte bude ďalej finálne upravovaná Rimanom Glet XL alebo Rimanom Final. Taktiež je vhodné do priestorov so štandardnou vlhkosťou ako kuchyne alebo kúpeľne (záťažová skupina W3) a pri min. hrúbke 10 mm je vhodné pod keramické obklady.

**Príprava podkladu:** Pri použití na betónový podklad odporúčame použiť kontaktný mostík Rikombi Kontakt. Na pórobetónové a všetky nasiakavé podklady odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund.

Odporúčaná hrúbka nanášania je 5 – 40 mm.

Podklad  
nesmie byť



premrznutý



zaprášeny



vlhký



mäkký, sypký

## Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

## Spracovanie

Približne 1,25 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 3 minútach zmes rozmiešame dohľadka ručne alebo elektrickou miešadlom. Pomocou hladidla a H-laty nanesieme a vyrovnáme na požadovanú hrúbku. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

## Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk).