




Jemný sadrový tmel Super pre tmelenie sadrokartónových konštrukcií s výstužnou páskou.



Farba: sivobiela

Klasifikácia podľa STN EN 13963 - 3B
(Tvrdnúca dvojúčelová škárovacia látka)

Škárovací tmel Super

Technické údaje

Označenie	Škárovací tmel Super
Miešací pomer	cca 1,2 – 1,8 kg/l vody
Spracovateľnosť	cca 60 min.
Reakcia na oheň	A1
Pevnosť v ťahu za ohybu	NPD
Spotreba	cca 0,3 kg/m ² (tmelenie škár)
Balenie	2,5 kg vrecia/248 ks na palete 5 kg vrecia/105 ks na palete 25 kg vrecia/40 ks na palete

Oblasť použitia

Tmel je vhodný pre tmelenie škár a spojov sadrokartónových konštrukcií v kvalite povrchu Q1 – Q2.

Zásady aplikácie výrobku a povrchových úprav sadrokartónov sú bližšie uvedené v technologickom predpise Rigips.

Podklad
nesmie byť



premrznutý



zaprášeny



vlhký



mäkký, sypký

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,2 – 1,8 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať približne 3 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Do rozmiešanej zmesi neprisypujeme suchý materiál, hrozí tvorba hrudiek. Nedolievajte vodu do materiálu pri ktorom už začal proces tuhnutia. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.