



Rigidur MixBinder je spojivo na báze cementu s vysokohodnotnými prísadami pre použitie s Rigidur vyrovnávacím podsypom na výrobu pevného podkladového lôžka. Materiál je nehorľavý (reakcia na oheň – A1).

## Technické údaje

Označenie	Podsyp pre pevné podkladové lôžko	
Reakcia na oheň podľa STN EN 13501-1		A1
Granulát - Vyrovnávací podsyp Rigidur	[l]	50
Spojivo - Rigidur MixBinder	[kg]	15
Zmes - Granulát+Spojivo	[-]	2:1
Zmes - hustota čerstvá/suchá	[kg/qm <sup>3</sup> ]	720/625
Zmes - pevnosť v tlaku	[N/mm <sup>2</sup> ]	< 1
Zmes - stlačiteľnosť	[mm/m]	< 1
Zmes - výška lôžka	[mm]	od 20
Výdatnosť z vreca	[l]	46

### Skladovanie

Neotvorené balenie skladované v suchej miestnosti chránenej pred mrazom, na suchých drevených paletách, má záručené vynikajúce vlastnosti minimálne 6 mesiacov.

## Oblasť použitia

Zmiešaním Rigidur vyrovnávacieho podsypu a Rigidur MixBinder sa vytvorí pevné podkladové lôžko na vyrovnanie nerovností v podlahe. Slúži na prispôbenie výšky podlahy, ktorá sa má dosiahnuť pri podlahových dielcoch Rigidur. Pevné podkladové lôžko sa používa od hrúbky  $\geq 20$  mm a má mimoriadne vysokú pevnosť v tlaku. Takisto výrazne zlepšuje zvukoizolačné hodnoty stropov z drevených trámov. Optimálne pre použitie v konštrukciách s navrhnutou väčšou hrúbkou vyrovnávacej vrstvy a pri požiadavkách na vysokú pevnosť.

## Spracovanie

Vytvorenie pevného podkladového lôžka (zmiešanie 15 kg Rigidur MixBinder a 2x 50 l Rigidur vyrovnávací podsyp). Maximálne výšky pevného podkladového lôžka závisia od navrhovanej plochy podlahovej konštrukcie.

## Bezpečnosť

Odporúča sa pri práci používať ochranné okuliare. Pri zvýšenej prašnosti sa odporúča používať masku s ochranným filtrom na dýchanie (stupeň filtra 1).

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.