



Sadrová omietka pre povrchovú úpravu interiérových stien, použiteľná na rôzne podklady. Vytvára hladký, inertný, povrch vysokej kvality, ktorý priťahuje magnety.

Povrch je možné dodatočne upravovať rôznymi nátermi alebo inými dekoratívnymi úpravami.

Klasifikácia produktu:
EN 13279-1 typ B2/20/2 Sadrové spojivá a sadrové malty.

Časť 1: Definície a požiadavky

Magnetická omietka

Technické údaje

Označenie	Magnetická omietka	
Výdatnosť z jedného vreca	(m ²)	5,1 kg pri hrúbke 3 mm ¹
Čas vytvrdzovania	(hodiny)	1,5
Spotreba vody	(litre)	8,5 na vrece
Hmotnosť vreca	(kg)	25
Množstvo na palete	(kg)	600 kg (24 vriec)

¹ Na dosiahnutie najlepších výsledkov naneste aspoň 3 mm.

Oblasť použitia

Magnetická omietka je určená na konečnú úpravu širokej škály podkladov, od podkladov s nízkou nasiakavosťou, ako napr. hladký monolitický betón (pri hladkých nenasiakavých povrchoch nutné použiť penetračný náter Rikombi Kontakt) po podkladové omietky na báze sadry alebo vápenno-cementu, ktoré majú vyššiu nasiakavosť (tu je nutné použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund). Taktiež je možné použiť magnetickú omietku na sadrokartónové konštrukcie alebo dostatočne rovné pórobetónové murivo.

Magnetická omietka nemá žiaden vplyv na príjem rádiového, wifi alebo mobilného signálu. Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený mastnoty, prachu a nesúdržných vrstiev. Magnetická omietka nie je vhodná na omietanie zamrznutých podkladov.

Skladovanie

Vrecia sa majú skladovať v suchom prostredí, keďže absorpcia vody skracuje čas vytvrdnutia, spôsobuje tvorbu stvrdnutých hrudiek vo vreciach a môže znížiť silu vytvrdnutej omietky. V prípade skladovania na betónovej podlahe by mali byť vrecia uložené na suchých drevených paletách.

Pri správnom skladovaní má magnetická omietka životnosť 4 mesiace a na vreciach je vytlačený dátum spotreby.

Spracovanie

Miešanie

Hmota sa pripravuje postupným vmiešavaním práškovej zmesi do čistej vody a čistej nádoby. Na dosiahnutie optimálnej konzistencie sa na 1 vrece použije cca 8,5 l vody. Zmes sa premieša ručne alebo miešadlom s nízkymi otáčkami.

Nanášanie

Nanášajte rovnomerným tlakom antikorovým hladidlom. Ak je nasiakavosť podkladu príliš vysoká, tento pred nanášaním upravte regulátorom nasiakavosti (Rikombi Grund). Pre najlepšie výsledky najprv naneste 2 mm vrstvu, po 10 - 15 minútach zahľadte špachtľou. Po ďalších 20 - 30 minútach naneste druhú vrstvu čerstvo namiešanej dávky magnetickej omietky s hrúbkou 1 mm. Nechajte postáť 10 minút, potom naneste tretiu vrstvu úpravy. Konečný povrch nevlhčite a nefilcujte, len vyhladte antikorovým hladidlom.

Maľovanie

Magnetická omietka musí byť pred maľovaním vždy dôkladne vysušená, je vhodná ako podklad pod väčšinu dostupných náterových látok a taktiež na použitie väčšiny dostupných lepidiel na tapetovanie stien. Vždy je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcu danej povrchovej úpravy.

Bezpečnosť

Pri spracovávaní a nanášaní sa odporúča používať rukavice a ochrannú masku. Karta bezpečnostných údajov je dostupná na www.rigips.sk.