



Tmel ProMix Mega je univerzálny pastový tmel pre tmelenie sadrokartónových konštrukcií.

Tmel je dodávaný vo vedrách a v konzistencii vhodnej pre priame použitie.

Farba: biela

*Klasifikácia podľa STN EN 13963 – 3A
(Na vzduchu schnúca dvojúčelová škárovacia látka)*

Technické údaje

Označenie

Spotreba

Balenie

ProMix Mega

cca 0,4 kg/m² (tmelenie škár)
cca 1,7 kg/m²/1 mm (celoplošné stierkovanie)

5 kg vedro/120 ks na palete
15 kg vedro/44 ks na palete
25 kg vedro/33 ks na palete

Oblasť použitia

Základné tmelenie v spojení s papierovou výstužnou páskou alebo finálne tmelenie škár a spojov sadrokartónových konštrukcií. Tmel je vhodný i pre celoplošné stierkovanie sadrokartónu a iných povrchov.

Zásady aplikácie výrobku a povrchových úprav sadrokartónov sú bližšie uvedené v technologickom predpise Rigips.

Podklad
nesmie byť



premrznutý



zaprášeny



vlhký



mäkký, sypký

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Pred použitím je potrebné zmes rozmiešať. Tmel je vhodný pre ručné aj strojové (airless) nanášanie. Tmel sa nanáša v tenkých vrstvách. Pri tmelení škár sadrokartónových dosiek sa do prvej vrstvy tmelu vtláča výstužna papierová páska; druhou popr. treťou vrstvou tmelu sa páska prekryje a povrch sa uhladí. Pred aplikáciou každej vrstvy tmelu je potrebné nechať podkladnú vrstvu tmelu riadne vyschnúť. Pred finálnym brúsením je potrebné nanesený tmel nechať riadne vyschnúť.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí v rozmedzí teplôt +5°C až +30°C.

Nespracovávať pri teplote pod +5°C. Neotvorené balenie je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Po ukončení práce s tmelom je potrebné obal opäť starostlivo uzavrieť.