

Na  
pórobetón



# Rimat 100 DLP

Rimat 100 DLP je jednovrstvová špeciálna sadrová omietka na vnútorné použitie na steny a stropy, na ručné aj strojové spracovanie.

## OBLASŤ POUŽITIA

Rimat 100 DLP je vhodný na omietanie pórobetónových tvárnic a betónových povrchov v interiéri. Spracovanie môže byť strojové (hrúbka omietky 4 – 9 mm) alebo ručné (hrúbka omietky 2 – 9 mm). Rimat 100 DLP nie je vhodný pod obklad.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Spracovateľnosť	cca 150 minút
Pevnosť v ťahu za ohybu	> 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku	> 2,5 MPa
Faktor difúzneho odporu	$\mu = 10$
Spotreba	cca 8 kg/m <sup>2</sup> /10 mm
Nespracúvať pri teplote pod +5 °C.	

## PRÍPRAVA PODKLADU

Pri použití na betónovom podklade odporúčame použiť kontaktný mostík Rikombi-Kontakt. Na pórobetónové a všetky nasiakavé podklady odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi-Grund.

## Podklad nesmie nikdy byť:



premrznutý



zaprášnený



vlhký



mäkký, sypký

## PRÍPRAVA MATERIÁLU A NANÁŠANIE

Ručné spracovanie: Používame len čisté nádoby a náradie. Zmes nasypte do vody, necháme približne 5 min. odležať a dohľadka rozmiešame ručne alebo miešadlom.

Spotreba pri ručnom spracovaní je od 1,6 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 2 mm.

Strojové spracovanie: Zmes sa spracováva bežnými omietacími strojmi podľa pravidiel na spracovanie uvedených výrobcami omietacích strojov. Spotreba pri strojovom spracovaní je od cca 3,2 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 4 mm.

## SKLADOVANIE

Udržujte v suchu! Nespracúvať pri teplote pod +5 °C! Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov. Nespotrebovaný výrobok aj s obalom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

## BALENIE

30 kg vreće

30 vriec na palete = 900 kg

## FARBA

sivobiela

Lepší pocit z bývania

## Hlavné výhody:

- dokonalá hladkosť bez brúsenia
- nízka spotreba materiálu: z 30 kg vreca získame 9 – 10 m<sup>2</sup> plochy pri hrúbke 4 mm
- vysoká produktivita práce
- pri aplikácii v hrúbke od 4 mm na pórobetón nie je potrebná penetrácia ani armovacia sieťka aplikovaná v celej ploche, odporúčame však aplikovať armováciu sieťku v miestach prechodov rôznych stavebných materiálov a dodržať ostatné zásady technológie omietania
- výborná prídržnosť k podkladu
- regulácia mikroklímy v interiéri



### Trocha matematiky na záver:

Spotreba omietky **Rimat 100 DLP** pri hrúbke **4 mm** je iba **3,2 kg/m<sup>2</sup>**.  
Základná odporúčaná cena je **11,90 € za 30 kg** vreca bez DPH.



**1,27 € za 1 m<sup>2</sup> plochy (cena bez DPH)**

(0,40 €/1 kg zmesi x spotreba 3,2 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 4 mm)

Pozn.: Spracované na základe cien platného cenníka Rigips pre rok 2012.

**Technické poradenstvo a zaškolenie na stavbe poskytujeme zdarma. Termín si dohodnite vopred s našimi technickými predstaviteľmi.**

#### Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

#### Divízia Rigips

Vlárska 22, 917 01 Trnava  
Tel.: +421 33 555 22 11  
Fax: +421 33 555 22 81

e-mail: office@rigips.sk  
www.rigips.sk  
www.modreticho.sk

#### Produktový manažér

Sadrové stierky a omietky

0903 730 266

#### Technickí predstavitelia

Západné Slovensko  
Stredné Slovensko  
Východné Slovensko

0903 787 401  
0911 106 087  
0911 856 199

#### Technická Akadémia Rigips

technickyservis@rigips.sk

#### Obchodno-technický poradca

pre maliarsku sieť

0911 611 068

#### Obchodno-technickí poradcovia

Bratislava 0914 374 778  
Trnava, Nitra 0903 414 940  
Žilina, Trenčín 0903 562 657  
Banská Bystrica 0903 802 594  
Prešov, Košice 0903 259 814

 **Rigips**  
SAINT-GOBAIN