

Gyptone® Base 38

– kazety

SADROKARTÓNOVÉ
KAZETY PRE ZAVESENÉ
PODHLÁDY

ACTIV
air

Výhody



Vysoká estetická hodnota podhládu – kazety je možné použiť v kombinácii s perforovanými kazetami a dodať tak podhládu unikátny a estetický vzhľad.



Reakcia na oheň – kazety Gyptone® Base 38 sú klasifikované podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0.



Udržateľnosť – kazety Gyptone® Base 38 sú vyrobené zo sadry a z prírodných materiálov. Neobsahujú žiadne nebezpečné látky ani organické zlúčeniny. Kazety sú 100 % recyklovateľné.



Vysoká životnosť – kazety Gyptone® Base 38 sa montujú a používajú v priestoroch s relatívnou vlhkosťou, ktorá trvalo neprekračuje 70 %. Výmena a demontáž sú jednoduché. Pri manipulácii je však dôležité vyhnúť sa posúvaniu kazety krížom cez profil, aby sa kazeta nepoškriabala.



Jednoduchá montáž – kazety Gyptone® Base 38 sú ľahko montovateľné v kombinácii s profilmi T24 alebo T15. Pevnosť a tuhosť uľahčujú vyrovnávanie profilov. Vysoká mechanická odolnosť kazety znižuje riziko poškodenia a zničenia. Produkt je vhodný pre všetky štandardné systémy s viditeľnou hranou profilu.



Údržba – kazety Gyptone® Base 38 sa môžu natierať maliarskym valčekom s krátkym vlasom.

Popis produktu

Kazety Gyptone® Base 38 sa používajú na stropné podhlády v priestoroch s maximálnou relatívnou vlhkosťou vzduchu 70 %.

Odporúčané oblasti použitia sú hotely, kancelárie, obchodné priestory, vzdelávacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia.

Kazety Gyptone® Base 38 sú ľahko demontovateľné, čo je obzvlášť vhodné na miestach, kde sa vyžaduje ľahký prístup k inštaláciám.

Sú odolné, pevné a povrch sa ľahko čistí a udržiava. To je zárukou veľmi dlhej životnosti.

Kazety Gyptone® Base 38 sú vyrobené zo sadrokartónových dosiek a z ďalších prírodných materiálov, čo zabezpečuje ich dlhú životnosť. Kazety sú 100 % recyklovateľné.

Gyptone® Base 38 – kazety

SADROKARTÓNOVÉ
KAZETY PRE ZAVESENÉ
PODHLADY

Dôležité informácie


Kazety Gyptone® Base 38 sú vyrobené podľa Európskej normy STN EN 14190.

Kazety je možné čistiť vlhkou handričkou/špongiou alebo odstrániť prach povysávaním. V prípade odolnej nečistoty sa kazeta môže natrieť valčekom. V prípade úpravy kazety natieraním odporúčame použiť valček s krátkym vlasom. Použite farby riediteľné vodou.

Údaje v technickom liste majú informačný charakter. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Charakteristika	Parametre	Harmonizovaná norma
Typ hrany	A	-
Rozmery	600 × 600 × 8 mm	STN EN 14190
Hmotnosť	Približne 6,2 kg/m ²	-
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0	STN EN 13501-1
Odolnosť proti vlhkosti	Max. RH 70 %	-
CE označenie	Súhlasný s normou	STN EN 14190
Odrazivost svetla	70 %	-
Farba	NSC 0300 (biela)	-
Zaťaženie kazety	1 kg	-

Detail hrany



Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 33 555 22 11
Produktový manažér:
+421 903 553 276
www.rigips.sk



Podhlady Gyptone® Base 38 sa testujú v Dánsku podľa noriem a systémového označovania francúzskeho úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Produkty sa vyrábajú zo sadrokartónu. Použité podhlady Gyptone® Base 38 sa dajú kompletne recyklovať na výrobu nových sadrových produktov.