



Rimat LITE je jednovrstvová sadrová omietka na strojové spracovanie.

Interiér  APLIKÁCIA	cca 180 min.  SPRACOVATELNOSŤ	Stroj  SPRACOVANIE
8 - 15  HRÚBK A NANÁŠANIA	cca 8 kg/m²/10 mm  SPOTREBA	

Chemicky je to zmes hemihydrátu síranu vápenatého, piesku, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania, príľnavosti a stavebno-fyzikálnych vlastností.

Farba: sivobiela

Klasifikácia podľa
STN EN 13279-1- A1 - B5/50/2

Technické údaje

Označenie	Rimat LITE
Spracovateľnosť	cca 180 min.
Hrúbka	8 - 15 mm
Spotreba	cca 8 kg/m ² /10 mm
Pevnosť v tlaku	>2,5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu za ohybu	>1,0 N/mm ²
Faktor difúzneho odporu	$\mu = 10$
Reakcia na oheň	A1
Balenie	30 kg vrecia/30 ks na palete

Oblasť použitia

Rimat LITE je vhodný na strojové omietanie tehlového muriva, pórobetónového muriva, betónových povrchov a keramických stropov. Taktiež je vhodný do priestorov so štandardnou vlhkosťou ako kuchyne alebo kúpeľne (záťažová skupina W3) a pri min. hrúbke 10 mm je vhodný pod keramické obklady.

Príprava podkladu: Pri použití na betónový podklad odporúčame použiť kontaktný mostík Rikombi Kontakt. Na pórobetónové a všetky nasiakavé podklady odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund.

Odporúčaná hrúbka omietky:

Stena (betónová)	10 mm
Strop	8 mm
Ľahké stav. tvárnice, tehlové murivo	15 mm

Podklad
nesmie byť



premrznutý



zaprášnený



vlhký



mäkký, sypký

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktivity s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie

Zmes sa spracováva štandardnými omietacími strojmi, podľa pokynov uvedených výrobcom omietacích strojov. Striekacie Rimat LITE na steny by sa malo vykonávať vodorovne (vertikálne zostupne). Pomocou H-laty a nerezového hladítka vyrovnáme a vyhladíme povrch do potrebnej kvality. Pri podkladoch so slabou súdržnosťou alebo v miestach drážok rozvodov sa musí omietka vystužiť sklotextilnou výstužnou mriežkou. Spracovanie sa musí vykonať na „mokro“. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.